

GEOTEXTILE NON-TISSE 160G/M² 5.25X100M NW13



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme
Code article	204961	
Code Commercial	GE0160	
Matière première	Polypropylène	
Couleur	Blanc	
Poids (g/m²)	160	EN ISO 9864
Largeur (m)	5,25	
Longueur (m)	100	
Résistance à la traction longitudinal (kN/m)	13	EN ISO 10319
Résistance à la traction transversal (kN/m)	13	EN ISO 10319
Allongement à la déformation maximale longitudinal (%)	45	EN ISO 10319
Allongement à la déformation maximale transversal (%)	55	EN ISO 10319
Résistance à la perforation statique CBR (N)	2200	EN ISO 12236
Perméabilité à l'eau (l/m²*sec)	100	EN ISO 11058
Résistance à la perforation dynamique (mm)	21.5	EN ISO 13433
Débit d'eau dans le plan à 20 kPa (m²/s)	3x10-7	EN ISO 12958
Épaisseur à 2 kPa (mm)	1,45	EN ISO 9863-1
Dimension des mailles (µm)	100	EN ISO 12956
Densité (kg/dm³)	0.91	
Point de fusion (°C)	165	
Label	BENOR	

