

TE PEHD DECHARGE 88° BENOR



Explication

Egouttage TE en HDPE 80 (hoge dichtheidspolyethyleen). Les accessoires moulés par injection présentent quatre lignes axiales qui correspondent à celles des tuyaux. Par ailleurs, la plupart des extrémités à raccorder présentent une échelle graduée de 15° en 15°.

- Masse volumique: 0,950 g/cm³
- Résistance à la traction de rupture: 20N/mm²
- MFI (Melt Flow Index): entre 0,4 en 07 g/10min

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PE	Label	BENOR
Degrés (°)	88	Norme	EN 1519



TE PEHD DECHARGE 88° BENOR

Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Hauteur (mm)
<u>2908</u>	T84040	40	130
<u>2911</u>	T85050	50	150
<u>2858</u>	T85656	56	175
<u>2918</u>	T86363	63	175
<u>2923</u>	T87575	75	175
<u>2929</u>	T89090	90	200
<u>2874</u>	T81111	110	225
<u>2882</u>	T81212	125	250
<u>2889</u>	T81616	160	350
<u>2899</u>	T82020	200	360
<u>2902</u>	T82525	250	480
<u>9138</u>	T83131	315	560

