

Film étirable machine 17 $\mu$  500mm (NCI)

## Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	5504		
Code Commercial	IND17		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparente		
Épaisseur micron ( $\mu$ )	17		
Impact résistance (g/ $\mu$ )	70	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm <sup>2</sup> )	30	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm <sup>2</sup> )	18	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm <sup>2</sup> )	6.5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm <sup>2</sup> )	5	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	430	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	570	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	135	Foylo	10%
Stretch (%)	90	Foylo	5%
Résistant aux UV	Non		
Recyclable	Oui		