

## Film étirable machine 35μ 500mm (NCI)



## Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	5508		
Code Commercial	IND35		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparente		
Épaisseur micron (μ)	35		
Impact résistance (g/μ)	125	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm <sup>2</sup> )	35	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm <sup>2</sup> )	22	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm <sup>2</sup> )	7	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm <sup>2</sup> )	6.5	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	600	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	680	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	120	Foylo	10%
Stretch (%)	180	Foylo	5%
Résistant aux UV	Non		
Recyclable	Oui		