

Film étirable machine 35μ 50cm (NCI) transparent



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	5508		
Code Commercial	IND35		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	35		
Largeur (cm)	50		
Impact résistance (g/μ)	125	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm ²)	35	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm ²)	22	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm ²)	7	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm ²)	6.5	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	600	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	680	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	120	Foylo	10%
Stretch (%)	180	Foylo	5%
Recyclable	Oui		

