

## Film étirable manuel 17µ 50cm x 300m transparent



## Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	5510		
Code Commercial	LC217		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	17		
Largeur (cm)	50		
Longueur (m)	300		
Impact résistance (g/µ)	58	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²)	29	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²)	18	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm²)	6	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm²)	5	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	380	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	510	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	135	Foylo	10%
Stretch (%)	80	Foylo	5%
Recyclable	Oui		