PLAQUE DE PLÂTRE IGNIFUGÉE PRÉGYFLAM 12,5 X 1200 MM

Fire Performance Boards

Description du produit

La plaque de plâtre résistante au feu Prégyflam est un bouclier fiable contre le feu et les flammes. En matière de prévention des incendies, Prégyflam est le choix ultime pour les plaques de plâtre résistantes au feu. Conçue pour assurer la sécurité des occupants des bâtiments, cette plaque de plâtre innovante de Siniat offre une excellente protection en cas d'incendie. À découvrir absolument pour vos projets de construction et de rénovation.

Bénéfices

Plaque de plâtre ignifugée et résistante au feu 12,5 x 1200 mm

Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou de la rénovation d'un bâtiment existant, Prégyflam s'adapte à tous les environnements. Facile à installer et ayant fait ses preuves en matière de résistance au feu, Prégyflam est le meilleur partenaire pour la prévention des incendies.

- **Haute performance anti-incendie** grâce à un noyau de plâtre de haute densité
- **Convient à la réalisation de cloisons et plafonds** dans des projets de construction résidentielle ou commerciale
- **Étayé par de nombreux systèmes testés et certifiés** par des rapports de résistance au feu
- **Finition facile et rapide** – disponible avec 4-BA

Choisissez la tranquillité d'esprit et la protection – optez pour la plaque de plâtre résistante au feu Prégyflam de Siniat. Investissez dès aujourd'hui dans la sécurité de vos clients et sécurisez les espaces avec Prégyflam.

Application

Prégyflam s'adapte à tous les environnements

Qu'est-ce qui fait la force de Prégyflam ? Ses propriétés exceptionnelles de résistance au feu et d'ignifugation. La plaque de plâtre ignifuge et résistante au feu est spécialement composée pour ralentir la propagation du feu, ce qui permet de gagner un temps précieux pour évacuer les lieux et appeler les pompiers. Avec la plaque de plâtre Prégyflam 12,5 mm x 1 200 mm ignifugée et résistante au feu, vous pouvez transformer les pièces en environnements sûrs. Elle convient aussi bien aux **immeubles résidentiels** qu'aux **immeubles de bureaux** et aux **bâtiments commerciaux.**

Données techniques

Couleur	Rouge
Réaction au feu	A2-s1,d0
Conductibilité thermique λ (20 °C)	0.21 W/m K
Coefficient de dilatation thermique à 50-60% RV (α)	0.013 - 0.02 (m/m)°C
Coefficient de dilatation thermique maximal à 50-60% RV (α)	0.02 (m/m)°C
Limite supérieure de température en cas d'exposition prolongée (°C)	50 °C
Capacité thermique à 20°C	960 J/(K kg)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ)	10
Résistance à la traction longitudinale	1.8 N/mm²
Résistance à la traction transversale	1 N/mm²
Résistance à la rupture sens longitudinal	550 N
Résistance à la rupture sens transversal	210 N
Masse volumique	880 kg/m³
Poids au m²	11 kg/m²
Résistance thermique	0.05 m².K/W

Données techniques du produit

Nom du produit	Code article SAP	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids au m²
Prégyflam	104645	4 bords amincis (4-BA)	2600 ± -5 mm	1200 ± -4 mm	12.5 ± 0.5 mm	11 kg/m²
Prégyflam	104423	Bords amincis (BA)	2500 ± -5 mm	1200 ± -4 mm	12.5 ± 0.5 mm	11 kg/m²
Prégyflam	104424	Bords amincis (BA)	2600 ± -5 mm	1200 ± -4 mm	12.5 ± 0.5 mm	11 kg/m²
Prégyflam	104426	Bords amincis (BA)	3000 ± -5 mm	1200 ± -4 mm	12.5 ± 0.5 mm	11 kg/m²

Pour tous les autres aspects concernant nos produits et constructions, veuillez-vous référer à notre documentation, à nos rapports, ainsi quà nos recommandations de traitement et de mise en œuvre. La finition des joints spécifiée est nécessaire pour satisfaire simultanément à toutes les performances du système.
Si ce nest pas le cas, il est possible de déroger à la finition des joints spécifiée. Si toutes les performances du système ne sont pas requises, il est possible de sécarter de la finition des joints spécifiée.

etex inspiring ways of living

Excellence Centre +32 (0)15/71 80 32.

Etex Building Performance SA
Bormstraat 24, 2830 Tisselt
www.siniat.be

inspiring ways of living