



EIGENSCHAPPEN

- 2 component methacrylaatmortel
- Styreenvrij
- Vinylester
- Geen krimp
- Hecht ook op vochtige materialen
- Vastzetting dichtbij de boord of in een hoek
- Mogelijkheid tot gebruik bij lage temperaturen tot -5°C
- Zeer vlugge belastingstijd
- Enkel gebruiken met standaard kokerpistool, niet met luchtdrukpistool
- Bij diamantboren dient de rand na boring niet noodzakelijk grof gemaakt te worden
- Kleurindicator: blauwe mortel wordt grijs zodra die uitgehard is en belast kan worden

TOEPASSINGEN

- Voor elk type spanningsloze verankering in zowel droge als vochtige materialen
- Geschikt voor massieve en holle materialen
- Wordt gebruikt voor het vastzetten in bouwmaterialen van bouten, schroeven, rolluiken, draadstangen, trapeleuningen, zonweringen...

TECHNISCHE GEGEVENS

Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C. Het ventiel sluiten na gebruik, dit vergemakkelijkt het hergebruiken van de koker en zal een langere houdbaarheid van het product mogelijk maken.

Min. 15 maanden

VERPAKKING

12 kokers van 280 ml/doos - 90 dozen/pallet

VERWERKING

Aanbrengen

- Boren en reinigen
- Voor holle materialen: **plug** inbrengen
- Voor volle materialen: centreerapparaat plaatsen vooraleer te injecteren
- Koker in pistool plaatsen en statische menger aanbrengen.
- De eerste centimeters niet injecteren (menging is dan nog niet optimaal)
- Injecteer de **Parachim** tot 2/3 van het volume.
- Daarna onmiddellijk het te verankeren stuk met een draaiende beweging inbrengen
- Overtollig materiaal met een doek wegnemen
- Na gebruik, mixstaaf wegnemen en de koker met het dopje sluiten
- Belastbaar na uitharding van de mortel; de blauwe mortel wordt grijs na uitharding
- Ervoor zorgen dat tussen twee vastzettingen, de tijd van het niet gebruiken van de koker niet langer is dan de open tijd (zie tabel). In geval van een overschrijden van deze tijd, volstaat het de mixstaaf te vervangen.

Te respecteren tijd

Temperatuur	Open tijd	belastingstijd
-5°C » -1°C	± 15 min	± 9h
+0°C » +4°C	± 12 min	± 4h
+5°C » +9°C	± 9 min	± 90 min
+10°C » +19°C	± 4 min	± 60 min
+20°C » +29°C	± 1 min	± 30 min
> +30°C	< 1 min	± 20 min

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

In vochtige omgeving moeten deze droogtijden verdubbeld worden.

Verbruik

Stang	Boorgat	Diepte	Aantal per koker
8 mm	10 mm	80 mm	65
10 mm	12 mm	100 mm	40
12 mm	14 mm	120 mm	24
16 mm	18 mm	160 mm	10
20 mm	22 mm	200 mm	6
Berekend op 2/3 vulling van boorgat :			

Maximum belasting in holle materialen

	Holle baksteen	Holle betonnen bouwsteen
Trekkracht op draadstang (M8 - M10 - M12)	0.6 kN	0.9 kN
Afschuifkracht op draadstang (M8 - M10 - M12)	1.5 kN	1.8 kN

Maximum belasting in volle materialen

Maximum load on steel wire rod	Beton 20/25	Beton 35/45
M8	Boorgat 10 mm Diepte min. 80 mm Maximumkracht 4 kN	Boorgat 10 mm Diepte min. 80 mm Maximumkracht 7 kN
M10	Boorgat 12 mm Diepte min. 100 mm Maximumkracht 7 kN	Boorgat 12 mm Diepte min. 100 mm Maximumkracht 11 kN
M12	Boorgat 14 mm Diepte min. 120 mm Maximumkracht 10 kN	Boorgat 14 mm Diepte min. 120 mm Maximumkracht 16 kN
M16	Boorgat 20 mm Diepte min. 160 mm Maximumkracht 19 kN	Boorgat 20 mm Diepte min. 160 mm Maximumkracht 31 kN
M20	Boorgat 25 mm Diepte min. 200 mm Maximumkracht 30 kN	Boorgat 25 mm Diepte min. 200 mm Maximumkracht 49 kN

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

BEPERKINGEN

- Op natuursteen is er mogelijkheid tot vlekvorming. Een voorafgaande test is noodzakelijk.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.