

Bouwfolie 0.40 4m 50kg RB 1m



Toelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

Toepassing

- Onderlaag onder de beton
- Onderlaag onder de chape
- Afdekfolie voor tijdelijke afdekking

Overige eigenschappen

Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschermt tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockagetemperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.

Bouwfolie 0.40 4m 50kg RB 1m**Kenmerken**

Kenmerk	Waarde	Normering	Tolerantie
SKU	5691		
Commerciele Code	PFR0404E		
Grondstof	LDPE		
Kleur	Opaak		
Dikte micron (μ)	400		+/-5%
Breedte (m)	4		+5%/-5%
Gewicht (kg)	50		
Densiteit (kg/m^3)	0.924		+5%/-5%
Impactweerstand (g/μ)	≥ 1	ASTM D1709	
Treksterkte lengterichting (N/mm^2)	≥ 14	DIN EN ISO 527-3	
Treksterkte dwarsrichting (N/mm^2)	≥ 12	DIN EN ISO 527-3	
Trekweerstand lengterichting (N/mm)	149.79		
Trekweerstand dwarsrichting (N/mm)	147.85		
Rek bij breuk-lengterichting (%)	≥ 200	DIN EN ISO 527-3	
Reksterkte dwarsrichting (%)	≥ 250	DIN EN ISO 527-3	
UV bestendig	Nee		
Bitumenbestendig	Ja		
Recycleerbaar	Ja		