

LDPE bouwfolie 100μ 8m 50kg opaak



Toelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

Toepassing

- Onderlaag onder de beton
- Onderlaag onder de chape
- Afdekfolie voor tijdelijke afdekking

Overige eigenschappen

Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschut tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockagetemperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.



LDPE bouwfolie 100μ 8m 50kg opaak

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Normering
Artikelcode	5693	
Commerciële Code	PFR0108E	
Grondstof	LDPE	
Kleur	Opaak	
Dikte micron (μ)	100	
Breedte (m)	8	
Gewicht (kg)	50	
Densiteit (kg/m³)	0.924	
Impactweerstand (g/μ)	≥ 1	ASTM D1709
Treksterkte lengterichting (N/mm²)	≥ 14	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²)	≥ 12	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte lengterichting (N/50mm)	78	DIN EN 12311-2
Treksterkte dwarsrichting (N/50mm)	65	DIN EN 12311-2
Rek bij breuk lengterichting (%)	≥ 200	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk dwarsrichting (%)	≥ 250	DIN EN ISO 527-3
Scheurweerstand lengterichting (N)	44 N	DIN EN 12310-1
Scheurweerstand dwarsrichting (N)	39 N	DIN EN 12310-1
UV bestendig	Nee	
Temperatuurbestendigheid (°C)	-40°C - +95°C	
Smeltpunt (°C)	130 - 145	
Bitumenbestendig	Ja	
Recycleerbaar	Ja	

