

## Bouwfolie 0.05 1.5m transparant 50kg RB1.5m



### Toelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

### Overige eigenschappen

#### Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschermt tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockagetemperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

### Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.

**Bouwfolie 0.05 1.5m transparant 50kg RB1.5m****Kenmerken**

Kenmerk	Waarde	Normering	Tolerantie
SKU	5770		
Commerciele Code	PFR00515T		
Grondstof	LDPE		
Kleur	Transparant		
Dikte micron ( $\mu$ )	50		+/-5%
Breedte (m)	1,50		+5%/-5%
Gewicht (kg)	50		
Densiteit ( $\text{kg/m}^3$ )	0.924		+5%/-5%
Impactweerstand ( $\text{g}/\mu$ )	$\geq 1$	ASTM D1709	
Treksterkte lengterichting ( $\text{N/mm}^2$ )	15.0	DIN EN ISO 527-3	
Treksterkte dwarsrichting ( $\text{N/mm}^2$ )	12.9	DIN EN ISO 527-3	
Rek bij breuk-lengterichting (%)	335	DIN EN ISO 527-3	
Reksterkte dwarsrichting (%)	410	DIN EN ISO 527-3	
UV bestendig	Nee		
Bitumenbestendig	Ja		
Recycleerbaar	Ja		