

## LDPE bouwfolie 100μ 4 x 50m 18.50kg transparant



### Toelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

### Toepassing

- Onderlaag onder de beton
- Onderlaag onder de chape
- Afdekfolie voor tijdelijke afdekking

### Overige eigenschappen

#### Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschut tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockagetemperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

#### Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.



## LDPE bouwfolie 100μ 4 x 50m 18.50kg transparant

### Kenmerken

| Kenmerk                                  | Waarde      | Normering        |
|------------------------------------------|-------------|------------------|
| Artikelcode                              | 5808        |                  |
| Commerciële Code                         | PFR0104X50T |                  |
| Grondstof                                | LDPE        |                  |
| Kleur                                    | Transparant |                  |
| Dikte micron (μ)                         | 100         |                  |
| Breedte (m)                              | 4           |                  |
| Lengte (m)                               | 50          |                  |
| Gewicht (kg)                             | 18,50       |                  |
| Densiteit (kg/m³)                        | 0.924       |                  |
| Dikte (mm) tolerantie                    | +/- 5%      |                  |
| Impactweerstand (g/μ)                    | ≥ 1         | ASTM D1709       |
| Treksterkte lengterichting (N/mm²)       | 14.7        | DIN EN ISO 527-3 |
| Treksterkte dwarsrichting (N/mm²)        | 12.7        | DIN EN ISO 527-3 |
| Treksterkte bij breuk dwarsrichting (%)  | 350         |                  |
| Treksterkte bij breuk lengterichting (%) | 250         |                  |
| Rek bij breuk lengterichting (%)         | 250         | DIN EN ISO 527-3 |
| Rek bij breuk dwarsrichting (%)          | 350         | DIN EN ISO 527-3 |
| Scheurweerstand lengterichting (N)       | 149.89 N    |                  |
| Scheurweerstand dwarsrichting (N)        | 129.50 N    |                  |
| UV bestendig                             | Nee         |                  |
| Bitumenbestendig                         | Ja          |                  |
| Recycleerbaar                            | Ja          |                  |

