

LDPE bouwfolie 50μ 6m 50kg transparant



Toelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

Overige eigenschappen

Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschut tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockagetemperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.



LDPE bouwfolie 50µ 6m 50kg transparant**Kenmerken**

Kenmerk	Waarde	Normering
Artikelcode	6025	
Commerciële Code	PFR0056T	
Grondstof	LDPE	
Kleur	Transparant	
Dikte micron (µ)	50	
Breedte (m)	6	
Gewicht (kg)	50	
Densiteit (kg/m³)	0.924	
Impactweerstand (g/µ)	≥ 1	ASTM D1709
Treksterkte lengterichting (N/mm²)	15.0	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²)	12.9	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk lengterichting (%)	335	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk dwarsrichting (%)	410	DIN EN ISO 527-3
UV bestendig	Nee	
Bitumenbestendig	Ja	
Recycleerbaar	Ja	

