

Bouwfolie 0.05 2m transparant 50kg RB 2m



Toelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

Overige eigenschappen

Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschermt tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockagetemperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.

Bouwfolie 0.05 2m transparant 50kg RB 2m**Kenmerken**

Kenmerk	Waarde	Normering	Tolerantie
SKU	7415		
Commerciele Code	PFR0052TV		
Grondstof	LDPE		
Kleur	Transparant		
Dikte micron (μ)	50		+/-5%
Breedte (m)	2		+5%/-5%
Gewicht (kg)	50		
Densiteit (kg/m^3)	0.924		+5%/-5%
Impactweerstand (g/μ)	≥ 1	ASTM D1709	
Treksterkte lengterichting (N/mm^2)	15.0	DIN EN ISO 527-3	
Treksterkte dwarsrichting (N/mm^2)	12.9	DIN EN ISO 527-3	
Rek bij breuk-lengterichting (%)	335	DIN EN ISO 527-3	
Reksterkte dwarsrichting (%)	410	DIN EN ISO 527-3	
UV bestendig	Nee		
Bitumenbestendig	Ja		
Recycleerbaar	Ja		