



SUPRA Gevel Hydrofuge TRANSPARANTE WATERAFSTOTER VOOR VOLSTEENSE BUITENMUREN

OMSCHRIJVING

- Kleurloos, waterafstotend indringend product op basis van siloxaanharsen.
- Verhindert dat waterdruppels de behandelde ondergrond nat maken en via capillaire kanaaltjes zouden infiltreren: het maakt de behandelde materialen waterafstotend.
- Het verbetert de warmte-isolatie en de vorstbestendigheid want het materiaal blijft droog.
- Het vertraagt de salpeteruitslag en de netheid van de behandelde gevels blijft langer behouden omdat het regenwater, dat van de gevels afloopt, stof en roet met zich mee neemt.
- Omwille van zijn indringende werking, geeft het een langer beschermend effect tegen erosie en tegen het vasthechten van mossen, algen en schimmels.

GEBRUIK

- Waterafstotend maken van poreuze bouwmaterialen zoals beton, mortel, steen, baksteen.
- Preventieve bescherming van constructies die aanhoudend te lijden hebben van de regen.
- Gelieve minimum 28 dagen te wachten alvorens nieuwe constructies te behandelen.
- Op voorhand steeds een klein oppervlak behandelen, ten einde ongewenste verkleuring op bepaalde steensoorten op te sporen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Kleur: transparante vloeistof.
- Dichtheid bij 20°C: 0,78 ± 0,01.
- Droogtijd bij 20°C - RV 50-60 %
- Handdroog na ± 4 uur.
- Gehalte aan droge stof - gewicht : 5 %.

VERWERKEN

1. Voorbereiden van de ondergrond

- De ondergrond moet zuiver, droog, stofvrij en ontvet zijn.
- Algen en andere groene aanslag eerst verwijderen met **SUPRA Stop Groene Aanslag**.
- De bestaande salpeteruitslag moet eerst worden verwijderd door het oppervlak af te wassen met verdund chloorzuur, (1 liter chloorzuur of zoutzuur per 40 liter water); daarna grondig reinigen met water.
- De staat van de voegen controleren; verweerde voegen moeten eerst hersteld worden.
- **SUPRA Gevel Hydrofuge** uitsluitend aanbrengen op ondergronden die minstens een maand oud zijn.

2. Aanbrengen van SUPRA Gevel Hydrofuge

- Het oppervlak moet van boven naar onder behandeld worden:
- met een airless pistool, in één of twee lagen kruisgewijs aanbrengen.
- ofwel met een borstel, in 2 lagen met een tussentijd van maximum 1 uur (ondergrond nog vochtig).
- Tijdens het aanbrengen van het product moet de omgevingstemperatuur tussen de 5 en 25 °C bedragen.
- Niet in volle zon te verwerken.
- Laat het behandelde materiaal goed verluchten (ademen) waardoor de vochtigheid kan verdampen.

3. Belangrijke opmerkingen

- Het is afgeraden om te gebruiken op natuursteen zoals blauwe hardsteen, marmer, enz. Indien het product tijdens de behandeling op blauwe hardsteen terechtkomt, deze onmiddellijk reinigen met white spirit.
- Bij toepassing op kleiachtige materialen die veel opgeloste zouten bevatten moet men zeker zijn dat de oppervlakken goed droog zijn. Zo niet zal er vlug salpeteruitslag optreden.
- Bij twijfel over de ondergrond, eerst een test uitvoeren of de fabrikant raadplegen.
- Bij toepassing op gewassen beton, kan het oppervlak op sommige plaatsen glanzend worden.
- Vermijd het contact met bitumen.

VERBRUIK

- 0,83-4 m²/L oftewel 0,25-1,2 L/m² volgens de samenstelling en de porositeit van de ondergrond.

REINIGING

- Onmiddellijk met white spirit.
- Spatten op glas en ramen moeten onmiddellijk worden verwijderd, omdat deze na zeer korte tijd niet, of nog zeer moeilijk, kunnen verwijderd worden.

VERPAKKING

- Bus van 5L en 25L.

OPSLAG

- 1 jaar in ongeopende verpakking, beschermd tegen vorst.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

- Zie het veiligheidsinformatieblad.

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.