



## URSA WALLTEC 32 (Ex. URSA 155)

**Productomschrijving**

Een vormvaste glaswolplaat éézijdig bekleed met een geel glasvlies.

**Toepassing**

Akoestische isolatie van gemene muren.

Eigenschappen		Eenheid	Norm
Warmtegeleidingscoëfficiënt (Lambda $\lambda_D$ )	0,032	W/(mK)	EN 12667
Warmteweerstand $R_D$ in functie van dikte	20    30    40    50	mm	EN 12667
	0,60    0,90    1,25    1,55	m <sup>2</sup> K/W	
Brandgedrag	A1		EN 13501-1
Waterabsorptie door onderdompeling	WS $\leq$ 1 (korte termijn) WL(P) $\leq$ 3 (lange termijn)	kg/m <sup>2</sup>	EN 1609 EN 12087
Haaksheid	$\leq$ 5	mm/m	EN 824
Vlakheid	$\leq$ 6	mm	EN 825
Treksterkte (parallel)	$\geq$ 2x masa eigen gewicht	kPa	EN 1608
Dimensionele stabiliteit na blootstelling aan warmte en vocht	DS(TH) - geen wijzigingen		EN 1604
Dampdiffusie weerstandsgetal ( $\mu$ )	MU 1		EN 12086
Geluidsabsorptiecoëfficiënt ( $\alpha_s$ ) (dikte 50 mm)	125    250    500    1000    2000    4000	Hz	EN 20354
	0,19    0,66    0,97    1,05    1,07    1,03		
CE-markering	MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)		

**Afmetingen**

Dikte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Platen pak	m <sup>2</sup> / pak	pak/ pal.	m <sup>2</sup> / palet
20	1350	600	24	19,44	16	311,04
30	1350	600	16	12,96	16	207,36
40	1350	600	12	9,72	16	155,52
50	1350	600	9	7,29	16	116,64

**Kwaliteit**

URSA GEO wordt permanent intern en extern gecontroleerd. Naast de verplichte **CE-markering** blijft URSA zijn glaswol ook onderwerpen aan nationale goedkeuringsvereisten zoals **ATG** en **KOMO**. Die vrijwillige nationale goedkeuringen verzekeren op kwaliteit voor zijn gebruikers. URSA GEO is volkomen veilig voor gebruik en is **EUCEB**-gecertificeerd.

