

Productdatablad

Bauder PP 4 ard

Natuurrechte leislag



Toepassing	Plastomeerbitumen brandrol		
Toepassingsmogelijkheden	Toplaag in een meerlaags gesloten plat daksysteem		
Oppervlak	Boven:	Natuurrechte leislag	
	Onder:	Wegbrandfolie	
Inlage - Type	Polyestervlies		
Artikelnummer	1840 0007		

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Lengte	EN 1848-1	m	8
Breedte	EN 1848-1	m	1
Dikte	EN 1849-1	mm	4
Koudebuigsterkte bovenkant	EN 1109	°C	≤-10
Koudebuigsterkte onderkant	EN 1109	°C	≤-10
Warmteweerstand boven	EN 1110	°C	≥120
Warmteweerstand onder	EN 1110	°C	≥120
Maximale treksterkte Lengterichting	EN 12311-1	N/50mm	≥500
Maximale treksterkte Breedterichting	EN 12311-1	N/50mm	≥500
Maximale elasticiteit Lengterichting	EN 12311-1	%	≥35
Maximale elasticiteit Breedterichting	EN 12311-1	%	≥35
Rechtheid	EN 1848-1	mm/10m	<20
Waterdichtheid Methode B	EN 1928	-	Voldoet
Classificatie reactie bij brand	EN 13501-1	-	E
Brandgedrag bij een brand van buiten ^{a)}	CEN/TS 1187	-	NPD
Zichtbare gebreken	EN 1850-1	-	Geen zichtbare gebreken
Pelsterkte	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Pelsterkte van de overlap	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Weerstand tegen dynamische belasting	EN 12691	mm	NPD



Aangemelde instantie(s): GPB, 1724
EN 13707, EN 13969

Productdatablad

Bauder PP 4 ard

Natuurrechte leislag



Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Weerstand tegen statische belasting	EN 12730	kg	NPD
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	NPD
Duurzaamheid	EN 1109	°C	NPD

a) in het systeem getest

Opmerkingen	Het oppervlak is bestrooid met een natuurlijk gesteente (leislag, basalt, zand ...). Met dit natuurproduct zijn grondstofgerelateerde verschillen in kleurschakeringen mogelijk, waarvoor de fabrikant geen aansprakelijkheid aanvaardt. Dit geldt met name voor kleurafwijkingen als gevolg van weers- en omgevingsinvloeden en kleurverschillen tussen verschillende productiebatches.
Opslag en transport	Bitumenbanen dienen staand op de rol bewaard en vervoerd te worden, beschermd tegen UV-stralen, vocht en hitte. Bij gebruik in het koelere seizoen moeten de rollen vóór verwerking warm bewaard of voorverwarmd worden.
Verwijdering	Bitumenafval kan afgevoerd worden met huishoudelijk afval of bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval (Europese afvalcatalogus EAK-nummer 170302 "asfalt teevrij")
Overige documentie	Actuele informatie zoals brochures, databladen en verwerkingsvoorschriften vindt u op www.bauder.be



Aangemelde instantie(s): GPB, 1724
EN 13707, EN 13969