

VEZELVERSTERKTE BITUMEN KOUDLIJM MET VERHOOGDE HECHTING

OMSCHRIJVING:

- Hoogwaardige bitumen koudlijm voor het kleven van bitumen dakbanen, extra verstevigd met elastische kunststofvezels.
- Egaliseert kleine oneffenheden in de ondergrond.

GEBRUIK:

- Voor het kleven van dakbanen met een aangepaste onderzijde afwerking (talk, zand, kwartsmineraal of macrogeperforeerde wegbrandfolie) aan bestaande bitumen dakbedekking, beton, isolatie en metaal.

VERWERKING:

- Tijdens de verwerking dient de temperatuur tussen +5 en + 25°C te zijn.
- Het gebruik van **IKOpro Hoogwaardige Daklijm** is beperkt tot een helling < 15%.
- De ondergrond moet schoon en droog zijn en vrij van vet, olie, vuil en losse materialen.
- Poreuze oppervlakken en bestaande bitumen dakbedekking eerst voorzien van een laag primer (**IKOpro Bitumen Primer- ECO Primer- Quick Primer**). Primer is overbodig op houtwolcement- en isolatieplaten.
- Breng **IKOpro Hoogwaardige Daklijm** aan met een halfharde dakwisser. Rol de dakbanen erin uit en druk stevig aan.
- Overlappen, opstanden en details sluiten d.m.v. brander of föhn.

EIGENSCHAPPEN:

| Kenmerk | Testmethode | Criteria |
|---|-------------|------------|
| Volumemassa (g/cm ³) | EN 542 | 1.15 ± 5% |
| Asgehalte bij 450°C (%) | ISO R 1270 | 30% |
| Droge rest op 5 g en 12h bij 110°C (%) | | 80% |
| Vlampunt (°C) | EN 924 | 36 °C |
| Brookfield viscositeit bij 20°C | ASTM D2196 | 35000 mPas |

VERBRUIK:

- Afhankelijk van de ondergrond en omgevings-temperatuur:
0,67-1 m²/kg 1-1,5 kg/m²
- Niet als egalisatiemiddel gebruiken.
- Gelieve het opgegeven verbruik te respecteren.
- Vermijd stagnerend water op de dakmembraan.

REINIGEN:

- White Spirit / Terpentine

VERPAKKING:

- Bus van 5kg en 25kg

OPSLAG:

- De blikken moeten goed afgedicht bewaard worden in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle praktische maatregelen ter beveiliging tegen brand moeten genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden. Staand vervoeren en opslaan.

HOUDBAARHEID:

- 3 jaar in gesloten verpakking

GEZONDHEID EN VEILIGHEID:

- De blikken goed sluiten na gebruik en uit de buurt van rechtstreekse hitte en ontstekingsbronnen houden. Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met de huid onmiddellijk wassen met zeep en water of een erkend huidreinigingsmiddel. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met overvloedig water en een arts raadplegen. Bij ongevallen onmiddellijk medische hulp inroepen.

BRAND:

- In geval van brand, gebruik schuim, droog poeder, kooldioxide of zand. Gebruik nooit water.



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op www.ikopro.com.